

# PVA砥石

## SD-R

### ■ 製品特性一覧

※数値は当社試験による参考値であり、保証値ではありません。

製品名	硬度 (HRS)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	切削量 (μm/往復)	砥石消耗量 (μm/往復)	表面粗さ Ra (μm)
#800KPA	-80.2	0.60	9.0	482	0.24
#800KP	-82.2	0.59	9.0	513	0.19
#800BR	-82.8	0.54	9.2	544	0.24
#1000KP	-86.3	0.55	7.5	644	0.18
#1500KP	-80.7	0.52	7.2	500	0.14
#1500BR	-80.1	0.50	7.6	544	0.19
#2000KP	-82.6	0.49	6.2	449	0.12
#2500KPN	-89.0	0.47	7.0	586	0.12
#3000KPN	-86.8	0.47	5.4	513	0.09
#3000KP	-86.1	0.46	5.0	567	0.07

\*研磨機:円筒鏡面研磨機

【研磨条件】砥石回転数:700r.p.m. ロール回転数:130r.p.m. 送り速度:800mm/min

砥石荷重:45kg 砥石角度:0° シリンダーサイズ:円周600mm×1,100mm 硬質銅メッキ品

KPシリーズ (フェノール)

BRシリーズ (メラミン)